



## Design by Cement

Att.: Marcus Johansson  
Mail:marcus@designbycement.com

Kolding, den 13. juni 2022

## Intyg

Efter test på vårt laboratorium kan vi med detta intyga, att ert microcement system, är kompatibelt med vårt tätskiktssystem **Alfix Foliesystem**

Se klip från vårt Lab, med testresultaten.

Vi har testet vedhæftningen af ReadyMix Færdigblandet Microcement på ProFix.

Opbygning:

Beton underlag, Alfix ProFix, Alfix Våtrumsmatta Pro, Alfix ProFix, Vitruvius K-Primer, Vitruvius ReadyMix Microcement.

	kN	MPa
1	1,78	0,71
2	1,38	0,55

Værdierne ligger på et niveau af 0,6-0,7 MPa. Bruddet sker i foliens non-woven. Dette betyder, at værdierne er > 0,6 MPa, som er OK.

De bedste hilsener / Kind regards / Mit freundlichen Grüßen

Frank Pingel  
Udviklingschef / R&D Manager

## Förutsättningar:

Tätskikt skall utföras strikt enligt vår anvisningar – Se länk till broshyr  
[https://www.alfix.com/files/pdf/pdf\\_printfiler\\_se/Alfix-Folie-System\\_04-2021.pdf](https://www.alfix.com/files/pdf/pdf_printfiler_se/Alfix-Folie-System_04-2021.pdf)

Kontaktskikt med Alfix Profix/Alfix Profix Plus direkt på våtrumsmattan, får max. utföras i **5 mm**. tjocklek och skall torka min 24 timmar vid 20 °C, innan, Microcementen appliceras.

Det får **inte** lämnas Kvalitetsintyg bilag A från BKR

Alfix tar **inte** ansvar för utskiktet av Microcement detta skall "Design by Cement" ta.

Alfix A/S  
Utvecklingschef/ R&D Manager

Frank Pingel

**ALFIX A/S**  
H. C. Ørsteds Vej 11-13  
DK-6000 Kolding

Tlf. +45 75 52 90 11  
Fax +45 75 50 40 11  
alfix.com  
alfix@alfix.dk

CVR-nr. 76 44 38 15  
Reg. nr. A/S 102.357  
Danske Bank  
1569-3211670258

**ALFIX**<sup>®</sup>

**ALFIX A/S**  
H. C. Ørsteds Vej 11-13  
DK-6000 Kolding

Tlf. +45 75 52 90 11  
Fax +45 75 50 40 11  
alfix.com  
alfix@alfix.dk

CVR-nr. 76 44 38 15  
Reg. nr. A/S 102.357  
Danske Bank  
1569-3211670258

**ALFIX®**